



HE1761是正丁醇醚化的氨基树脂

概述

用于与热固性丙烯酸树脂、饱和聚酯树脂以及醇酸树脂混合制备溶剂型双组分烤漆涂料，拥有高光泽的外观，优秀的机械性能和抗化学品性，特别适用于一般工业烤漆。

供货形式

约60%固体份在正丁醇中

规格

固体份：58.0 - 62.0 %
粘度(25° C, 涂-4杯)：80- 130s
色泽：≤1# (Fe-Co)
酸值：≤1 mgKOH/g
外观：清澈透明，无异物
容忍度 (200#溶剂) 2-7

以下为非必检项目：

闪点 29 °C

关键性能

高光泽、密着性好
硬度高、耐化学品性好

特性/应用

主要与热固性丙烯酸树脂、饱和聚酯以及醇酸树脂配合使用制备烘烤型工业漆。固化后的漆膜硬度高、韧性好、光泽高、具有良好的机械性和耐化学品性。

相容性/溶解性

HE3659	+	HE3611	+	二甲苯	+	乙二醇单丁醚	+
HE1762	+	HE3654	+	三甲苯	+	乙二醇乙醚醋酸酯	+
HE3746	+	HE3657	+	醋酸丁酯	+	异丁醇	+
HE3646	+	1/2NC	—	环己酮	+	正丁醇	+

注：+表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 — 表示不可溶/不相溶

贮存

建议环境温度不超过30℃, 产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后365天。
对于超过365天，货物仍属卓和所有的，本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中，该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过 程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。