HE2426

技术说明书

HE2426是一款热塑性溶剂型丙烯酸树脂

概述

用于单组份常温自干型涂料，适用性广泛；可在铜铝等多种有色金属、绒面织物、ABS/HIPS/PVC等塑料以及混合料表面涂装

供货形式

约42%固体份在甲苯、异丁醇中

规格

固体份:	40.0 - 44.0 %
粘度(25° C, 涂-4杯):	80.0- 150.0 s
酸值（供应形式）	15.0 - 20.0 mgKOH/g
色泽 （Fe-Co）	≦1#
外观	清澈透明，无异物

以下为非必检项目:

Tg	25℃
比重(20° C)	0.99--1.03 g/ml
闪点	4 ℃

关键性能

与硝化棉、氯醋树脂相容性好
粘度低、光泽高、附着力好

特性/应用

主要用于制备常温自干型五金塑胶漆，在铜铝等有色金属表面、绒面织物、ABS/HIPS/PVC等塑胶表面涂装；也可适于做玩具漆、烫金装饰；真空电镀底漆面漆、胶黏剂等。

相容性/溶解性

HE2574	—	HE2580	+	二甲苯	+	乙二醇单丁醚	+
HE2562	—	HE2560	—	甲苯	+	120#	○
HE2524	+	HE2556	+	醋酸丁酯	+	异丁醇	+
CAB-381-2	—	NC	+	环已酮	+	甲乙酮	+

注：+表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 — 表示不可溶/不相溶

参考配方

电镀罩光油		稀释剂	
HE2426	65	异丙醇	30
BYK333	0.3	醋酸丁酯	15
BYK052	0.1	BCS	15
醋酸丁酯	17.6	醋酸乙酯	40
E-44	5		
20%1/2NC	10		
2063	2		

贮存

建议环境温度不超过30℃,产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后365天。
对于超过365天，货物仍属卓和所有的，本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中，该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过 程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。

免责声明：ZOHO卓和高新材料有限 公司（简称“卓和” ）不承担任何人使用此处包含任何信息的责任。本文中包含的信息仅为 卓和在此方面所掌握的最佳知识，不构成对此处所列数据的准确性、完整性或相关性的任何明示或默示担保或任何形式的保证。不应将本文中包含的内容理解为根据 卓和 或任何第三方的任何专利或其他知识产权授予任何许可或权利。产品相关信息仅供参考。我们不对产品和/或信息适用于任何特定用途、性能或结果作出任何担保或保证。任何未授权的对产品或者信息的使用都可能侵犯卓和的知识产权，包括专利权。用户应进行自我测试，以便确定特定用途的适用性。对于产品和/或信息的最终选 择以及针对任何可能侵犯 卓和 和/或第三方知识产权的行为开展调查，由用户单方面承担全部责任。