



HE2467E

技术说明书

HE2467E是一款热塑性溶剂型丙烯酸树脂

概述

用于单组份常温自干型塑胶银粉底漆、ABS/PC底材UV底漆

供货形式

约40%固体份在异丁醇、醋酸丁酯、醋酸乙酯中

规格

固体份: 38.0 - 42.0 %
粘度 (25° C, NDJ旋转粘度计): 18.0- 28.0 pa.s
酸值 (供应形式) 2 - 7.0 mgKOH/g
色泽 (Fe-Co) ≤1#
外观 清澈透明, 无异物

以下为非必检项目:

Tg 70℃
比重 (20° C) 0.97--1.03 g/ml
闪点 20 °C

关键性能

无苯类溶剂
银排好
耐水煮、耐乙醇性优
UV重涂性好

特性/应用

主要用于制备常温自干型塑胶银粉底漆、ABS/PC材质UV底漆。

相容性/溶解性

HE2574	+	HE2580	+	二甲苯	+	乙二醇单丁醚	+
HE2592	+	HE2562	+	甲苯	+	120#	○
HE2582	+	HE2598	+	醋酸丁酯	+	异丁醇	+
CAB-381-2	+	NC	+	环己酮	+	甲乙酮	+

注: +表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 — 表示不可溶/不相溶

参考配方

银粉底		稀释剂	
HE2467E	60	醋酸乙酯	35
银粉	10	异丙醇	15
20%CAB-381-2	15	醋酸丁酯	25
醋酸丁酯	9.7	异丁醇	15
BYK358	0.3	BCS	10
醋酸乙酯	5		

贮存

建议环境温度不超过30℃, 产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后365天。
对于超过365天, 货物仍属卓和所有的, 本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息 的更新将只反应于安全数据表中, 该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。