

HE2515是一款热塑性溶剂型丙烯酸树脂

概述

用于单组份常温自干型皮革、软胶罩光油、实色漆

供货形式

约55%固体份在甲苯中

规格

固体份: 53.0 - 57.0 %
粘度 (25° C, NDJ旋转粘度计): 4.0- 10.0 mpa. s
酸值 (供应形式) 0 - 3.0 mgKOH/g
色泽 (Fe-Co) ≤1#
外观 清澈透明, 无异物

以下为非必检项目:

Tg 15°C
比重 (20° C) 0.97--1.03 g/ml
闪点 4 °C

关键性能

附着力好、光泽高
柔韧性好、抗回粘
耐候性好

特性/应用

主要用于制备常温自干型皮革、软胶光油、实色漆

相容性/溶解性

HE2574	+	HE2580	+	二甲苯	+	乙二醇单丁醚	+
HE2562	+	HE2560	+	甲苯	+	120#	○
HE2525	-	HE2592	-	醋酸丁酯	+	异丁醇	+
CAB-381-2	+	NC	+	环己酮	+	甲乙酮	+

注: +表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 - 表示不可溶/不相溶

参考配方

罩光油		稀释剂	
HE2515	75	甲苯	15
BYK333	0.3	异丙醇	10
BYK052	0.3	醋酸丁酯	32
醋酸丁酯	10.2	S-100#	10
BYK306	0.2	BCS	8
E-44	1	醋酸乙酯	25
甲苯	13		

贮存

建议环境温度不超过30°C, 产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后365天。
对于超过365天, 货物仍属卓和所有的, 本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息 的更新将只反应于安全数据表中, 该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。