

HE2536是一款热塑性溶剂型丙烯酸树脂

概述

用于单组份常温自干型手喷漆、工程机械防腐漆

供货形式

约50%固体份在醋酸丁酯、甲苯中

规格

固体份:	48.0 - 52.0 %
粘度(25° C, 涂-4杯):	200.0- 300.0 s
酸值 (供应形式)	3 - 6.0 mgKOH/g
色泽 (Fe-Co)	≤1#
外观	清澈透明, 无异物

以下为非必检项目:

Tg	36℃
比重(20° C)	0.97--1.03 g/ml
闪点	22 °C

关键性能

光泽高、耐候性好
施工性好、耐候性好
颜料润湿分散性好

特性/应用

主要用于制备常温自干型手喷漆、工程机械防腐漆。

相容性/溶解性

HE2574	-	HE2580	-	二甲苯	+	乙二醇单丁醚	+
HE2562	-	HE2560	-	甲苯	+	120#	○
HE2524	+	HE2592	-	醋酸丁酯	+	异丁醇	+
CAB-381-2	-	NC	+	环己酮	+	甲乙酮	+

注: +表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 - 表示不可溶/不相溶

参考配方

手喷漆		稀释剂	
HE2536	45	甲苯	10
HE2536白浆	40	异丙醇	10
流平剂	0.3	醋酸丁酯	30
醋酸丁酯	11.5	S-100#	10
消泡剂	0.2	BCS	15
E-44	2	醋酸乙酯	25
2063	1		

贮存

建议环境温度不超过30℃, 产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后365天。

对于超过365天, 货物仍属卓和所有的, 本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息 的更新将只反应于安全数据表中, 该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和 过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。