

HE2548L是一款热塑性溶剂型丙烯酸树脂

概述

是HE2548低粘度版，适用于单组份常温自干工程机械漆、水泥透水地坪漆。

供货形式

约50%固体份在二甲苯、甲苯、醋酸丁酯中

规格

固体份：48.0 - 52.0 %
粘度 (25° C, NDJ旋转粘度计)：0.3.0- 0.7 mpa. s
酸值（供应形式）6 - 10.0 mgKOH/g
色泽（Fe-Co）≤1#
外观清澈透明，无异物

以下为非必检项目：

Tg 50℃
比重 (20° C) 0.97--1.03 g/ml
闪点 4 °C

关键性能

光泽高、低粘度
附着好
颜料润湿性好、
耐化学品优异

特性/应用

主要用于制备常温自干型工程机械防腐漆、水泥透水地坪漆

相容性/溶解性

HE2574	-	HE2580	+	二甲苯	+	乙二醇单丁醚	+
HE2592	-	HE2560	+	甲苯	+	120#	○
HE2598A	-	HE2598	-	醋酸丁酯	+	异丁醇	+
CAB-381-2	-	NC	○	环己酮	+	甲乙酮	+

注：+表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 — 表示不可溶/不相溶

参考配方

透水地坪漆		稀释剂	
HE2548L	40	二甲苯	30
钛白粉	5	三甲苯	70
分散剂	1		
硫酸钡1250	28		
碳酸钙	10		
有机膨润土	0.5		
绿色浆	5		
迪高900	0.3		
流平剂	0.3		
E-44	2		
S-100#	7.9		

贮存

建议环境温度不超过30℃,产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后365天。

对于超过365天，货物仍属卓和所有的，本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中，该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。