

HE2549是一款热塑性溶剂型丙烯酸树脂

概述

适用于单组份常温自干工程机械漆、防腐漆、水泥透水地坪漆、实色漆。

供货形式

约50%固体份在甲苯中

规格

固体份: 48.0 - 52.0 %
 粘度 (25° C, NDJ旋转粘度计): 4- 8 mpa. s
 酸值 (供应形式) 12 - 16.0 mgKOH/g
 色泽 (Fe-Co) ≤1#
 外观 清澈透明, 无异物

以下为非必检项目:

Tg 50°C
 比重 (20° C) 0.97--1.03 g/ml
 闪点 4 °C

关键性能

光泽高、
 对有色金属附着力好
 颜料润湿性好、

特性/应用

主要用于制备常温自干型工程机械防腐漆、水泥透水地坪漆、实色漆

相容性/溶解性

HE2574	-	HE2580	+	二甲苯	+	乙二醇单丁醚	+
HE2592	-	HE2560	+	甲苯	+	120#	○
HE2598A	-	HE2598	-	醋酸丁酯	+	异丁醇	+
CAB-381-2	-	NC	○	环己酮	+	甲乙酮	+

注: +表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 — 表示不可溶/不相溶

参考配方

地坪漆		稀释剂	
HE2549	40	二甲苯	30
钛白粉	5	三甲苯	70
分散剂	1		
硫酸钡1250	30		
碳酸钙	5		
膨润土	0.5		
E-44	3		
绿色浆	7		
三甲苯	7		

贮存

建议环境温度不超过30°C,产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后365天。
 对于超过365天, 货物仍属卓和所有的, 本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息 的更新将只反应于安全数据表中, 该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和 过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。