

HE2622是一款热塑性溶剂型丙烯酸树脂

概述

适用于化工机械防腐漆、墙面漆。

供货形式

约60%固体份在甲苯中

规格

固体份: 58.0 - 62.0 %
粘度 (25° C, NDJ旋转粘度计): 3- 6 mpa. s
酸值 (供应形式) 10 - 15.0 mgKOH/g
色泽 (Fe-Co) ≤1#
外观 清澈透明, 无异物

以下为非必检项目:

Tg 30°C
比重 (20° C) 0.97--1.03 g/ml
闪点 4°C

关键性能

与过氯乙烯相容性优
耐化学品优
柔韧性好
颜料润湿分散性好

特性/应用

主要用于制备单组份自干化工机械防腐漆、墙面油漆

相容性/溶解性

HE2574	+	HE2580	-	二甲苯	+	乙二醇单丁醚	+
HE2562	+	HE2560	+	甲苯	+	120#	○
HE2525	+	HE2592	-	醋酸丁酯	+	异丁醇	+
CAB-381-2	-	NC	+	环己酮	+	甲乙酮	+

注: +表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 — 表示不可溶/不相溶

参考配方

实色漆		稀释剂	
HE2622	50	甲苯	15
BYK333	0.3	异丙醇	10
BYK052	0.3	醋酸丁酯	32
醋酸丁酯	10.2	S-100#	10
BYK306	0.2	BCS	8
钛白粉	25	醋酸乙酯	25
分散剂	1		
甲苯	13		

贮存

建议环境温度不超过30°C,产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后365天。

对于超过365天, 货物仍属卓和所有的, 本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息 的更新将只反应于安全数据表中, 该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。