

HE3611是一款热固型溶剂型丙烯酸树脂

概述

用于配合氨基树脂制备玻璃/五金烤漆、油墨、印铁油墨。

供货形式

约60%固体份在S-150#、n-BA中

规格

固体份: 58.0 - 62.0 %
粘度(25° C, NDJ旋转粘度计): 12.0- 25.0 mpa. s
酸值(供应形式) 7 - 12.0 mgKOH/g
色泽 (Fe-Co) ≤1#
外观 清澈透明, 无异物

以下为非必检项目:

比重(20° C) 0.99--1.03 g/ml
闪点 37 °C

关键性能

光泽高、丰满度好
耐水性好
对五金和玻璃附着性好
丝印性好

特性/应用

主要用于制备五金工业烤漆、玻璃烤漆/油墨、五金油墨、印铁油墨。

相容性/溶解性

HE3659	+	HE3640	+	二甲苯	+	乙二醇单丁醚	+
HE1762	+	HE3654	+	三甲苯	+	CAC	+
HE3746	+	HE5968	+	醋酸丁酯	+	异丁醇	+
HE3646E	+	HE3747	+	环己酮	+	甲乙酮	+

注: +表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 — 表示不可溶/不相溶

参考配方

白色实色面漆		稀释剂	
HE3611	45	二甲苯	50
HE1762	18	三甲苯	10
BYK306	0.2	醋酸丁酯	10
BYK052	0.1	CAC	15
钛白粉	22	异丁醇	15
XYL\异丁醇	13.7		
BYK110	1		

贮存

建议环境温度不超过30℃, 产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后365天。
对于超过365天, 货物仍属卓和所有的, 本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息 的更新将只反应于安全数据表中, 该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和 过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。