

HE3646E是一款无苯热固型溶剂型丙烯酸树脂

概述

用于配合氨基树脂制备金属银粉烤漆、实色烤漆、光油。

供货形式

约60%固体份在醋酸丁酯、异丁醇中

规格

固体份: 58.0 - 62.0 %
粘度(25° C, NDJ旋转粘度计): 2.5- 4.5 mpa. s
酸值(供应形式) 6 - 10.0 mgKOH/g
色泽 (Fe-Co) ≤1#
外观 清澈透明, 无异物

以下为非必检项目:

比重(20° C) 0.99--1.03 g/ml
闪点 22 °C

关键性能

高光泽、高丰满度
附着性好
柔韧性好
重涂性好

特性/应用

主要用于制备五金银粉烤漆、实色烤漆、光油。

相容性/溶解性

HE3654	+	HE3659	+	二甲苯	+	乙二醇单丁醚	+
HE1762	+	HE1766	+	三甲苯	+	CAC	+
HE3746	+	HE5968	+	醋酸丁酯	+	异丁醇	+
HE3646	+	HE3640	+	环己酮	+	甲乙酮	+

注: +表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 — 表示不可溶/不相溶

参考配方

光油		稀释剂	
HE3646E	50	PMA	35
HE1762	20	DAA	15
BYK306	0.2	醋酸丁酯	35
E44	4	CAC	10
异丁醇	9.7	异丁醇	5
丁酯	11		
PMA	5		

贮存

建议环境温度不超过30°C, 产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后365天。

对于超过365天, 货物仍属卓和所有的, 本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息 的更新将只反应于安全数据表中, 该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和 过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。