

HE3661是一款溶剂型丙烯酸树脂

## 概述

用于配合氨基树脂制备卫浴烤漆、卫浴配件漆。

## 供货形式

约65%固体份在DBE、BCS、XYL中

## 规格

固体份: 63.0 - 67.0 %  
粘度 (25° C, NDJ旋转粘度计): 3.5- 8.5 pa. s  
酸值 (供应形式) 4 - 10.0 mgKOH/g  
色泽 (Fe-Co) ≤ 1#  
外观 清澈透明, 无异物

以下为非必检项目:

比重 (20° C) 0.99--1.03 g/ml  
闪点 60 °C

## 关键性能

高光泽、高丰满度  
耐化学品优  
颜料润湿性好  
对有色金属附着力优  
耐落砂冲击性优越

## 特性/应用

用于配合氨基树脂制备卫浴烤漆、卫浴配件漆。

## 相容性/溶解性

|         |   |        |   |      |   |        |   |
|---------|---|--------|---|------|---|--------|---|
| HE3654  | - | HE3654 | - | 二甲苯  | + | 乙二醇单丁醚 | + |
| HE1762  | + | HE1767 | + | 三甲苯  | + | CAC    | + |
| HE3746  | - | HE3659 | - | 醋酸丁酯 | + | 异丁醇    | + |
| HE3646E | - | 1/2NC  | - | 环己酮  | + | 正丁醇    | + |

注: +表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 - 表示不可溶/不相溶

## 参考配方

| 光油     |      | 稀释剂  |    |
|--------|------|------|----|
| HE3661 | 50   | 二甲苯  | 50 |
| HE1762 | 22   | 三甲苯  | 10 |
| BYK310 | 0.4  | 醋酸丁酯 | 10 |
| E44    | 4    | CAC  | 15 |
| 异丁醇    | 9.8  | 异丁醇  | 15 |
| 二甲苯    | 10.5 |      |    |
| ADP    | 1.5  |      |    |

## 贮存

建议环境温度不超过30°C, 产品密闭储存。

## 储存期限

标准保存期限为生产后365天。

对于超过365天, 货物仍属卓和所有的, 本司QC可在检测后做出相应的延期。

## 安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中, 该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。