

HE3662是一款溶剂型丙烯酸树脂

概述

用于配合氨基树脂制备卫浴五金烤件漆。

供货形式

约65%固体份在DBE、BCS、XYL中

规格

固体份: 63.0 - 67.0 %
粘度 (25° C, NDJ旋转粘度计): 3.0- 7.0 pa. s
酸值 (供应形式) 35 - 45 mgKOH/g
色泽 (Fe-Co) ≤1#
外观 清澈透明, 无异物

以下为非必检项目:

比重 (20° C) 0.99--1.03 g/ml
闪点 50 °C

关键性能

高光泽、高丰满度
耐化学品优
颜料润湿性好
对有色金属附着力优
耐落砂冲击性优越

特性/应用

用于配合氨基树脂制备卫浴五金烤漆。

相容性/溶解性

HE3654	-	HE3654	-	二甲苯	+	乙二醇单丁醚	+
HE1762	+	HE1767	+	三甲苯	+	CAC	+
HE3746	-	HE3659	-	醋酸丁酯	+	异丁醇	+
HE3646E	-	1/2NC	-	环己酮	+	正丁醇	+

注: +表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 - 表示不可溶/不相溶

参考配方

光油		稀释剂	
HE3662	50	二甲苯	50
HE1762	22	三甲苯	10
BYK310	0.4	醋酸丁酯	10
E44	4	CAC	15
异丁醇	9.8	异丁醇	15
二甲苯	10.5		
ADP	1.5		

贮存

建议环境温度不超过30°C, 产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后365天。
对于超过365天, 货物仍属卓和所有的, 本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息 的更新将只反应于安全数据表中, 该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。