

HE3668是一款热固型溶剂型丙烯酸树脂

概述

用于配合氨基树脂制备金属烤漆、难附着的金属烤漆、电镀光油。

供货形式

约60%固体份在二甲苯、正丁醇中

规格

固体份: 58.0 - 62.0 %
 粘度(25° C, NDJ旋转粘度计): 2- 5 mpa. s
 酸值 (供应形式) 8 - 12.0 mgKOH/g
 色泽 (Fe-Co) ≤ 1#
 外观 清澈透明, 无异物

以下为非必检项目:

比重(20° C) 0.99--1.03 g/ml
 闪点 25 °C

关键性能

可低温烘烤固化(90°C)
 附着性好
 柔韧性好
 优异的耐化学品性
 重涂性好

特性/应用

主要用于制备五金实色烤漆、玻璃烤漆。

相容性/溶解性

HE3659	-	HE3654	-	二甲苯	+	乙二醇单丁醚	+
HE1762	+	HE1767	+	三甲苯	+	CAC	+
HE3611	-	HE5968	+	醋酸丁酯	+	异丁醇	+
HE3646E	-	HE3538	-	环己酮	+	甲乙酮	+

注: +表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 - 表示不可溶/不相溶

参考配方

电镀罩光油		稀释剂	
HE3668	50	二甲苯	30
HE1767	23	甲苯	40
BYK306	0.2	醋酸丁酯	10
BYK052	0.1	CAC	10
E-44	5	异丁醇	10
甲苯\异丁醇	21.2		
2063	2		

贮存

建议环境温度不超过30°C, 产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后365天。
 对于超过365天, 货物仍属卓和所有的, 本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中, 该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。