

HE3747H是一款热固型溶剂型丙烯酸树脂

概述

用于配合氨基树脂制备自行车烤漆、金属烤漆、罩光油。

供货形式

约75%固体份在二甲苯、正丁醇中

规格

固体份: 73.0 - 77.0 %
 粘度 (25° C, NDJ旋转粘度计): 4.0- 8 mpa. s
 酸值 (供应形式) 6 - 10.0 mgKOH/g
 色泽 (Fe-Co) ≤ 1#
 外观 清澈透明, 无异物

以下为非必检项目:

比重 (20° C) 0.99--1.03 g/ml
 闪点 25 °C

关键性能

高光泽、高丰满度
 高固含
 附着好
 重涂性好

特性/应用

主要用于制备自行车烤漆、金属烤漆、罩光油。

相容性/溶解性

HE3657	+	HE3654	+	二甲苯	+	乙二醇单丁醚	+
HE1762	+	HE3659	+	三甲苯	+	CAC	+
HE3746	+	HE5968	+	醋酸丁酯	+	异丁醇	+
HE3646	+	氰特325	+	环己酮	+	甲乙酮	+

注: +表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 — 表示不可溶/不相溶

参考配方

光油		稀释剂	
HE3747H	55	PMA	35
HE1762	22	DAA	15
BYK306	0.2	醋酸丁酯	35
ADP	1	CAC	10
异丁醇	9.8	异丁醇	5
二甲苯	14		
PMA	5		

贮存

建议环境温度不超过30℃, 产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后365天。

对于超过365天, 货物仍属卓和所有的, 本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中, 该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。