

HE3790是一款热固型溶剂型丙烯酸树脂

概述

用于配合氨基树脂制备有色金属烤漆、电镀光油、玻璃低温烤漆。

供货形式

约70%固体份在乙醇中

规格

固体份: 68.0 - 72.0 %
 粘度 (25° C, NDJ旋转粘度计): 6.0- 9.0 mpa. s
 酸值 (供应形式) 95 - 105.0 mgKOH/g
 色泽 (Fe-Co) ≤ 2#
 外观 清澈透明, 无异物

以下为非必检项目:

比重 (20° C) 0.99--1.03 g/ml
 闪点 12 °C

关键性能

高光泽、高丰满度
 附着着力好
 耐化学品性好
 快干

特性/应用

主要用于制备有色金属烤漆、电镀光油、玻璃低温烤漆。

相容性/溶解性

HE3611	+	HE3654	-	二甲苯	+	乙二醇单丁醚	+
HE1762	+	HE3659	-	三甲苯	+	CAC	+
氰特325	+	HE5968	+	醋酸丁酯	+	异丁醇	+
HE3646E	-	HE3640	+	环己酮	+	甲乙酮	+

注: +表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 — 表示不可溶/不相溶

参考配方

电镀光油		稀释剂	
HE3790	50	甲苯	30
HE1767	23	二甲苯	30
BYK306	0.2	醋酸丁酯	10
BYK052	0.1	CAC	15
E-44	5	异丁醇	15
乙二醇乙醚醋酸酯\异丁醇	21.7		

贮存

建议环境温度不超过30°C, 产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后365天。

对于超过365天, 货物仍属卓和所有的, 本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中, 该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。