



HE5978是苯代氨基树脂

概述

用于与热固性丙烯酸树脂、饱和聚酯树脂混合制备溶剂型烤漆涂料，拥有高光泽的外观，硬度高，密着性好；柔韧性好；适用于卷材涂料、罐听涂料、工业烤漆。

供货形式

约68%固体份于正丁醇中

规格

| | |
|---------------------|---------------|
| 固体份： | 66.0 - 70.0 % |
| 粘度(25°C, NDJ旋转粘度计)： | 400-650mpa.s |
| 色泽 | ≤2# (Fe-Co) |
| 酸值 | ≤2 mgKOH/g |
| 外观 | 清澈透明，无异物 |
| 游离甲醛 | ≤1.0 |
| 闪点 | 30°C |

关键性能

- 相容性好
- 柔韧性好
- 耐蒸煮
- 光泽高
- 耐化学品优

特性/应用

主要与热固性丙烯酸树脂、饱和聚酯以及醇酸树脂配合使用制备高档烘烤型工业漆、摩托车漆、制罐漆。固化后的漆膜硬度高、光泽高、密着性好；具有良好的机械性和耐化学品性。

相容性/溶解性

| | | | | | | | |
|--------|---|--------|---|------|---|----------|---|
| HE3659 | + | HE1767 | + | 二甲苯 | + | 乙二醇单丁醚 | + |
| HE1762 | + | HE3654 | + | 三甲苯 | + | 乙二醇乙醚醋酸酯 | + |
| HE3746 | + | HE3657 | + | 醋酸丁酯 | + | 异丁醇 | + |
| HE3646 | + | 1/2NC | - | 环己酮 | + | 正丁醇 | + |

注：+表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 — 表示不可溶/不相溶

贮存

建议环境温度不超过30°C，产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后365天。
对于超过365天，货物仍属卓和所有的，本公司可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中，该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的有效安全数据表中寻找。