

HE6625T是带有1.5% 羟基（基于不挥发组分理论计算值）的溶剂型丙烯酸多元醇树脂

概述

用于与聚异氰酸酯混合制备溶剂型双组分聚氨酯涂料，适用于有色金属底材涂装。

供货形式

约60%固体份在醋酸丁酯、二甲苯、异丁醇中

规格

固体份： 58.0 - 62.0 %
 粘度(25° C, NDJ旋转粘度计): 3.5- 7.0 Pa.s
 酸值（供应形式） 6.0 - 10.0 mgKOH/g
 色泽（Fe-Co） ≤1#
 外观 清澈透明，无异物

以下为非必检项目：

羟基含量： 1.5 % （固体份）
 比重(20° C) 0.99--1.03 g/ml
 闪点 22 °C

关键性能

银粉排列性优
 层间附着力好
 干速快

特性/应用

主要与Desmodur N75、N3390、N3600
 配合使用制备自干型或低温烘烤型工程机械、防腐漆、有色金属材质用漆、实色漆、广告漆。

相容性/溶解性

HE6650	+	HE6570	+	二甲苯	+	BCS	+
HE6672	+	HE6673	+	三甲苯	+	CAC	+
HE6530	+	HE6631	+	醋酸丁酯	+	异丁醇	+
HE6790	+	HE6775	+	环己酮	+	正丁醇	+

注：+表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 — 表示不可溶/不相溶

参考配方

白色漆(甲组分)		稀释剂	
HE6625T	60	二甲苯	50
钛白粉	30	甲苯	10
BYK306	0.2	醋酸丁酯	15
BYK333	0.1	CAC	15
BYK163	1	MIBK	10
醋酸丁酯	8.7		
(乙组份) 拜耳 N3390	甲组份：乙组份：稀释剂=100：8.4 ：80~100		

贮存

建议环境温度不超过30℃, 产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后730天。
 对于超过730天，货物仍属卓和所有的，本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中，该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。