

HE6628是带有0.9% 羟基（基于不挥发组分理论计算值）的溶剂型丙烯酸多元醇树脂

概述

用于与脂肪族聚异氰酸酯混合制备溶剂型双组分聚氨酯涂料，适用于PU塑胶、五金银粉漆、实色漆、在ABS、PS上一次性喷涂。

供货形式

约60%固体份在醋酸丁酯、二甲苯、PMA中

规格

固体份：58.0 - 62.0 %
粘度(25° C, NDJ旋转粘度计): 3.5- 7.0 Pa.s
酸值（供应形式）2.0 - 6.0 mgKOH/g
色泽（Fe-Co）≤1#
外观 清澈透明，无异物

以下为非必检项目：

羟基含量：0.9 % （固体份）
比重(20° C) 0.99--1.03 g/ml
闪点 22 °C

关键性能

银粉排列性优
对ABS、PS、五金底材附着力好
干速快

特性/应用

主要与Desmodur N75、N3390、N3600
配合使用制备自干型或低温烘烤型ABS/PS、五金银粉漆、实色漆。

相容性/溶解性

HE6650	+	HE6570	+	二甲苯	+	乙二醇单丁醚	+
HE6672	+	HE6673	+	三甲苯	+	乙二醇乙醚醋酸酯	+
HE6530	+	HE6632	+	醋酸丁酯	+	异丁醇	+
1/2NC	+	CAB-381-2	+	环己酮	+	正丁醇	+

注：+表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 — 表示不可溶/不相溶

参考配方

双组份银粉漆		稀释剂	
(甲组份)			
HE6628	70	二甲苯	50
银粉	10	甲苯	10
BYK306	0.2	醋酸丁酯	15
BYK358N	0.1	CAC	15
20%CAB-381-2	10	乙酯	10
醋酸丁酯	9.7		
(乙组份) 拜耳 N3390	甲组份：乙组份：稀释剂=100：8.6：80~100		

贮存

建议环境温度不超过30℃, 产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后730天。
对于超过730天，货物仍属卓和所有的，本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中，该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。

方的任何专利或其他知识产权授予任何许可或权利。产品相关信息仅供参考。我们不对产品和/或信息适用于任何特定用途、性能或结果作出任何担保或保证。任何未授权的对产品或者信息的使用都可能侵犯卓和的知识产权，包括专利权。用户应进行自我测试，以便确定特定用途的适用性。对于产品和/或信息的最终选择以及针对任何可能侵犯卓和和/或第三方知识产权的行为开展调查，由用户单方面承担全部责任。