

HE6670M是带有3.0% 羟基（基于不挥发组分理论计算值）的溶剂型丙烯酸多元醇树脂

概述

用于与脂肪族聚异氰酸酯混合制备溶剂型双组分聚氨酯涂料，适用于水泥透水漆、防腐漆、PU罩光漆、地坪漆。

供货形式

约65%固体份在醋酸丁酯、二甲苯中

规格

固体份： 63.0 - 67.0 %
 粘度(25° C, NDJ旋转粘度计): 4.0- 7.0 Pa.s
 酸值（供应形式） 4.0 - 8.0 mgKOH/g
 色泽（Fe-Co） ≤1#
 外观 清澈透明，无异物

以下为非必检项目：

羟基含量： 3 % （固体份）
 比重(20° C) 0.99--1.03 g/ml
 闪点 22 °C

关键性能

高光泽、高丰满度、流平性好
 干速快、硬度高
 耐化学品性优

特性/应用

主要与Desmodur N75、N3390、N3600
 配合使用制备自干型或低温烘烤型防腐漆、PU罩光漆、水泥透水漆、地坪漆。

相容性/溶解性

HE6631	+	HE6771	+	XYL	+	BCS	+
HE6650	+	HE6673	+	S-100	+	CAC	+
HE6790	+			BAC	+	CYC	+
				PMA	+	n-BA	+

注：+表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 — 表示不可溶/不相溶

参考配方

双组分（亮光黑漆）		稀释剂	
（甲组份）			
HE6670M	65	XYL	40
碳黑粉	4	TOL	5
BYK306	0.2	BAC	25
EFKA3034	0.1	CAC	15
BYK110	3	PMA	15
10%T-12	0.3		
BAC\XYL	29.7		
（乙组份） 拜耳N3390	甲组份：乙组份：稀释剂=100：14：80~100		

贮存

建议环境温度不超过30℃, 产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后730天。
 对于超过730天，货物仍属卓和所有的，本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中，该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。