

HE6756是带有2.7% 羟基（基于不挥发组分理论计算值）的溶剂型丙烯酸多元醇树脂

概述

用于与脂肪族聚异氰酸酯混合制备溶剂型双组分聚氨酯涂料，适用于PU面漆，摩托车、家电罩光油、木纹纸漆。

供货形式

约70%固体份在二甲苯、BAC中

规格

固体份：68.0 - 72.0 %
粘度(25° C, NDJ旋转粘度计): 12.0- 18.0 Pa.s
酸值（供应形式）4.0 - 8.0 mgKOH/g
色泽（Fe-Co）≤1#
外观 清澈透明，无异物

以下为非必检项目：

羟基含量：2.7 % （固体份）
比重(20° C) 0.99--1.03 g/ml
闪点 22 °C

关键性能

高光泽、高丰满度、流平性好
耐候性优
颜料润湿性好、耐化学品性优

特性/应用

主要与Desmodur N75、N3390、N3600
配合使用制备自干型或低温烘烤型PU面漆、摩托车、家电罩光油、木纹纸漆。

相容性/溶解性

HE6631	+	HE6771	+	XYL	+	BCS	+
HE6672	+	HE6673	+	S-100	+	CAC	+
HE6570	+	HE6650	+	BAC	+	CYC	+
HE6675	+	HE6791	+	PMA	+	N-BA	+

注：+表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 — 表示不可溶/不相溶

参考配方

双组份（罩光油）		稀释剂	
HE6756	55	XYL	40
BYK333	0.3	TOL	5
10%T-12	0.4	BAC	25
HE8892	15	CAC	15
XYL	10	PMA	15
BAC	19.2		
（乙组份） 拜耳N3390	甲组份：乙组份：稀释剂=100：22 ：80~100		

贮存

建议环境温度不超过30°C，产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后730天。
对于超过730天，货物仍属卓和所有的，本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中，该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。