

HE9158是一款水性烤漆用丙烯酸树脂

概述

用于配合甲醚化氨基树脂制备水溶性玻璃烤漆。

供货形式

约60%固体份在PM中

规格

固体份: 58.0 - 62.0 %
粘度 (25° C, NDJ旋转粘度计): 8.0-15 pa. s
酸值 (供应形式) 55 - 65.0 mgKOH/g
色泽 (Fe-Co) ≤ 2#
外观 清澈透明, 无异物

以下为非必检项目:

比重 (20° C) 0.99--1.03 g/ml

关键性能

光泽高
硬度高
耐水性好
耐醇性好
对玻璃附着性好

特性/应用

主要用于制备玻璃烤漆/油墨, 使用前需加树脂量的9%的二甲基乙醇胺先充分中和。

相容性/溶解性

R717	+	325	+	异丁醇	+	BCS	+
303	+	625	+	正丁醇	+	CAC	+

注: +表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 — 表示不可溶/不相溶

参考配方

(参考配方) 蓝色透明漆	
HE9158	55
二甲基乙醇胺	5
EFKA3034	0.3
迪高245	0.3
958偶联剂	2
氰特325	12
蓝色精	10
防白水	10
去离子水	5

贮存

建议环境温度不超过30℃, 产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后365天。

对于超过365天, 货物仍属卓和所有的, 本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中, 该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。