



HE9265是一款水性烤漆用丙烯酸树脂

## 概述

用于配合甲醚化氨基树脂制备水溶性五金烤漆、

## 供货形式

约60%固体份在PM/水中

## 规格

固体份: 58.0 - 62.0 %  
粘度 (25° C, NDJ旋转粘度计): 3.0- 7.0 pa. s  
PH值 (供应形式) 6 - 8.0  
色泽 (Fe-Co) ≤3#  
外观 清澈透明, 无异物

### 以下为非必检项目:

比重 (20° C) 0.99--1.03 g/ml

## 关键性能

光泽高  
硬度高  
耐醇性好  
对五金附着性好

## 特性/应用

主要用于制备五金工业烤漆、玻璃烤漆/油墨、五金油墨、印铁油墨。

## 相容性/溶解性

|      |   |     |   |     |   |     |   |
|------|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| R717 | + | 325 | + | 异丁醇 | + | BCS | + |
| 303  | + | 625 | + | 正丁醇 | + | CAC | + |

注: +表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 — 表示不可溶/不相溶

## 参考配方

| (参考配方) 白色漆 |     |
|------------|-----|
| HE9265     | 50  |
| HE5968     | 8   |
| EFKA3034   | 0.3 |
| 钛白粉        | 35  |
| 分散剂        | 1   |
| 乙醇         | 5.7 |

## 贮存

建议环境温度不超过30℃, 产品密闭储存。

## 储存期限

标准保存期限为生产后365天。  
对于超过365天, 货物仍属卓和所有的, 本司QC可在检测后做出相应的延期。

## 安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中, 该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。