

HE9362是一款经济型水性烤漆用丙烯酸树脂

概述

用于配合甲醚化氨基树脂制备水溶性玻璃/五金烤漆。树脂未中和，使用时请先加4.5%DMEA中和剂。

供货形式

约60%固体份在PM中

规格

固体份：58.0 - 62.0 %
粘度 (25° C, NDJ旋转粘度计): 2.2- 5.0 pa. s
酸值 (供应形式) 30 - 40.0 mgKOH/g
色泽 (Fe-Co) $\leq 2\#$
外观 清澈透明，无异物

以下为非必检项目：

比重 (20° C) 0.99--1.03 g/ml

关键性能

光泽高
硬度高
耐水性好
耐醇性好
对五金附着性好

特性/应用

主要用于制备五金工业烤漆、玻璃烤漆/油墨、五金油墨、印铁油墨，使用前需加树脂量的4.5%的二甲基乙醇胺先充分中和。

相容性/溶解性

R717	+	325	+	异丁醇	+	BCS	+
303	+	625	+	正丁醇	+	CAC	+

注：+表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 — 表示不可溶/不相溶

参考配方

白色漆	
HE9362	50
HE5968 (或325)	13
EFKA3034	0.3
钛白粉	32
分散剂	1
乙醇	5.7

贮存

建议环境温度不超过30℃, 产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后365天。

对于超过365天，货物仍属卓和所有的，本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息 的更新将只反应于安全数据表中，该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。